



Technisch Informatieblad

Raderal® Fine Putty 0911

Speciale 2K fijne polyester plamuur

Raderal Feinspachtel 0911 is een zeer fijne plamuur op basis van thixotropische polyester voor kleinere afwerkingen.

- Levert een fijne en porievrije afwerking af.
- Eenvoudig aan te brengen en eenvoudig te schuren.
- Biedt een uitstekende elasticiteit voor de reparatie van kunststof oppervlakken.



Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Spies Hecker simply closer.



An Axalta Coating Systems Brand

Raderal® Fine Putty 0911


Product voorbereiding - verwerking STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om huid en oogirritatie te vermijden.



Blank metaal of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd
 Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
 Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd.
 Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd .
 Kunststof onderdelen bedekt met een Kunststof Primer-Surfacer



Putty	Verharder
Gewicht	Gewicht
100	2
0911	0909 0940 SLOW BPO BLUE BPO RED



Houdbaarheid bij 20°C: 3 min - 5 min




Breng onmiddellijk na het mengen een gladde film aan, waarbij u luchtinsluiting vermijdt.




	0909 / 0940 / BPO
20 °C	15 min - 30 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
 Halve kracht : 2 - 3 min



P180 - P240



Raderal Spray Polyester 3508 (behalve gegalvaniseerde panelen)
 Primer
 Primer-surfacer
 Grondlak

VOS-conform

2004/42/IIB(b)(250) 175: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(b)) in gebruiksklare vorm is maximum 250 g/l VOS. De VOS inhoud van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 175 g/l.


Raderal® Fine Putty 0911

Producten

Raderal® Fine Putty 0911

BPO Hardener Paste Blue
 BPO Hardener Paste Red
 RADERAL HARDENER 0909 RED
 Raderal® Hardener 0940 slow

Productmix



De keuze van Verharder en Verdunner dient te worden gemaakt op basis van temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

0909 Red / BPO Red Standaard verharder voor Raderal Polyester Plamuren bij een temperatuur van 15-25°C.

0940 Blue / BPO Blue Langzame verharder aanbevolen voor Raderal Polyester Plamuren. Hoofdzakelijk gebruikt bij de hoge applicatie temperaturen.



Maak na gebruik schoon met een geschikte solventgebaseerde reinigingsverdunner.

Opmerkingen

- Niet meer verharder toevoegen dan aanbevolen om doorbloeding en randaftekening te vermijden
- Niet aanbrengen op 1K primer, hechtingsprimer of thermoplastische acryllakken.
- Niet nat schuren.
- Reactie temperatuur moet minstens +5°C zijn.
- Op gegalvaniseerde onderdelen gebruik Raderal IR Premium Putty 2035 / Permacron Putty 2025.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Spies Hecker productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Spies Hecker productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.